

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Группа продукта: Полипропиленовая плёнка 3F 001-999

<p>Описание</p>	<p>Декоративная плёнка для облицовывания выдвижных ящиков, дверей, фронтов, фасадов ящиков, профильного погонажа из ДСП и ДВП, фанеры и МДФ плит и профилей из ПВХ.</p> <p>Плёнки могут быть одно- или многослойными, одно- или многоцветными со стабильной тиснёной поверхностью. Поверхности может быть придана дополнительная устойчивость к царапинам. Обратная сторона покрыта праймером, пригодным для склеивания с двухкомпонентными клеями, клеями-расплавами, дисперсными и ПВА-клеями. Плёнки пластичны, ударопрочны, антистатичны, светоустойчивы и безупречны в плане гигиены. При придание формы не образуются трещины. Отходы материала утилизируются как бытовые.</p> <p>Плёнка без запаха. Сырьё свободно от формальдегидов и тяжёлых металлов, не содержит пластификатора и хлорированных углеводов.</p>
<p>Толщина</p>	<p>Допуск +/- 10% при толщине > 0,3 мм Допуск +/- 5% при толщине < 0,3 мм Осуществление контроля по плотности (стандарт DIN 53479) и по грамматуре (нормы DIN 53352).</p>
<p>Плотность</p>	<p>Примерно 0,92 г/см³ (в зависимости от цвета и укрывистости).</p>
<p>Ширина рулона</p>	<p>Макс. ширина 2.200 мм (в зависимости от пленки) +/- 2 мм.</p>
<p>Глянец</p>	<p>По заказу, в рамках, утвержденных по сравнению с образцом отклонений. Измерительная методика по нормам DIN 67530, угол измерения 60°</p>
<p>Усадка по DIN 53377</p>	<p>Изменение размеров < 1,5 % при 10-ти минутной выдержке при температуре 80°C в термошкафе.</p>
<p>Температура размягчения</p>	<p>> 130-140° C</p>
<p>Светостойкость по DIN 53389</p>	<p>Степень 6–7 по голубой шкале.</p>
<p>Восприимчивость к пятнообразованию</p>	<p>Плёнки не восприимчивы к воздействию обычных бытовых веществ. Плёнкам присвоена высшая категория качества А0 (в соответствии с нормами DIN</p>

	68861/1) по результатам воздействия следующих тестовых сред: лимонный сок, уксус, карбонат натрия, раствор аммиака, этиловый спирт, красные и белые вина, кока кола, пиво, кофе (в порошкообразном и жидком состояниях), соки красной и черной смородины, сгущенное молоко, вода, бензин, масло сливочное, масла, горчица, луковый сок, не абразивные чистящие средства и растворы. Степень качества В3 для ацетона. Степень качества от А2 до А3 относительно красок для штемпельных подушек (черная).
Устойчивость к царапинам	> Н 2 – 4
Твердость	ок. 80 +/- 4 по Шору (Shore).
Экология и утилизация	В производстве плёнки используется сырье, не вызывающее опасности для здоровья, разрешенное для контакта с продуктами питания. Плёнка отвечает требованиям норм DIN EN 71, часть 3.
Воспламеняемость	Пленка самозатухающая.
Упаковка	В рулонах, на поддонах в горизонтальном или вертикальном положении. Диаметр гильзы 76 или 150 мм. Мин. количество метров в рулоне 200 п. м

Приведенные в настоящем техническом описании данные носят информационный характер и представляют собой усредненные значения технических параметров. Все данные основываются на наших собственных испытаниях и опыте использования продукции нашими клиентами. Так как мы не можем оказывать влияние на условия переработки и хранения поставляемых продуктов на производстве заказчика, настоящее техническое описание не является гарантийным обязательством с нашей стороны.